


zanpack  
Touch 

**Cartoncino non patinato con un aspetto e tocco naturali.**

Cartoncino di pura cellulosa sbianchita non patinato, caratterizzato da un elevato punto di bianco ed una superficie naturale ed estremamente tattile, che conferirà una finitura materica a tutte le lavorazioni grafiche. Prodotto unico e versatile, adatto ai più svariati utilizzi, dal settore alimentare alla cosmesi.









**METODI DI STAMPA** Offset - Flexo - Gravure - Serigrafia

 Pura cellulosa sbianchita
**CAMPI DI IMPIEGO**

- Farmaceutica
- Parafarmaceutica
- Cosmetica
- Packaging alimentare\*
- Grafica
- Confezioni bottiglie
- Confezioni generiche

**CERTIFICATI**

- FSC
- PEFC

| Proprietà   | Unità misura     | Metodo   | Tolleranza | Valore di riferimento |      |      | Standard          |
|---|------------------|----------|------------|-----------------------|------|------|-------------------|
|  Grammatura               | g/m <sup>2</sup> |          | ± 5%       | 240                   | 300  | 340  | DIN EN ISO 536-96 |
|  Rigidità MD              | mNm              | 5°/50 mm | ± 15%      | 16,0                  | 32,0 | 42,0 | DIN 53121         |
|  Rigidità CD             | mNm              | 5°/50 mm | ± 15%      | 8,5                   | 17,0 | 22,0 | DIN 53121         |
|  Spessore               | μm               |          | ± 5%       | 336                   | 420  | 476  | DIN EN 20534-93   |
|  Punto di bianco fronte | %                |          | ± 4        | 130                   | 130  | 130  | ISO 11475         |
|  Punto di bianco retro  | %                |          | ± 4        | 130                   | 130  | 130  | ISO 11475         |
|  Grado di liscio fronte | ml/min           |          | ± 200      | 700                   | 700  | 700  | DIN ISO 8791/4-96 |
|  Grado di liscio retro  | ml/min           |          | ± 300      | 1200                  | 1200 | 1200 | DIN ISO 8791/4-96 |
|  Contenuto umidità      | %                |          | ± 1,0      | 6,0                   | 6,0  | 6,0  | ISO 287           |

\*Adatto a contatti alimentari come specificato nella dichiarazione di cartiera, dettagli/requisiti da richiedere a Fratelli Rotta