

# Reflex Trevi Label

## TREVI LABEL PREMIUM WHITE

Carta per etichette naturale dalle particolari caratteristiche al tatto, date dalla superficie non patinata. I materiali attentamente selezionati e le eccezionali caratteristiche del prodotto permettono una fedele e brillante riproduzione dei colori e la migliore finitura delle etichette.

**Metodi di stampa** Offset - Flexo - Gravure










Goffrato Wove 80/90 - Vergé 80/90 - Laid 80/90

Wet-strength 

Alkali resistant 

### Caratteristiche e benefici

- Resa accurata dei mezzi-toni ed eccellente resa dei colori
- Finitura versatile
- Eccellenti proprietà in taglio
- Etichettatura senza problemi
- Veloce fissaggio alla bottiglia senza bordi arricciati
- Resistenza all'acqua e agli alcali

Proprietà*	Unità	Wove		Vergé		Laid		Tol	*	Metodo di Test	
 <b>Grammatura</b>	g/m <sup>2</sup>	80	90	80	90	80	90	± 4%	nominale	EN ISO 536	
 <b>Spessore</b>	µm	100	108	98	106	115	127	± 5%		EN 20534	
 <b>Rugosità</b>	fronte	25	25	nr	nr	nr	nr	± 30%		EN ISO 5627	
	retro	35	35	nr	nr	nr	nr				
 <b>Cobb test</b>	g/m <sup>2</sup>	8	8	8	8	8	8		minimo	DIN 53132 (10 sec)	
 <b>Punto di bianco</b>	%	97	97	97	97	97	97	± 2%		DIN 53145, Teil 2	
 <b>Resistenza a trazione</b>	(asciutto) MD	N	70	75	70	75	60	65		minimo	DIN 53112, Teil 1
	(asciutto) CD	N	35	40	35	40	30	35			
	(bagnato) MD	N	> 10	> 10	> 9	> 10	> 10	> 10			
 <b>Resistenza allo strappo</b>	mNm/m	1000	> 1150	1000	> 1150	> 1000	> 1150	min	medio	DIN 53115 / Brecht-Imset	
 <b>Opacità</b>	%	89	91	89	91	89	91		minimo	DIN 53146 / ISO 2471	
 <b>Condizioni di test 50% RH a 23°C</b>										DIN 50014	

The information given is our current knowledge. We recommend own tests should you be using material for the first time

### Settori di utilizzo

- Alimentare
- Beverage
- Grafica e cosmetica

### Certificati

- Certificato FSC®
- Certificato PEFC™
- ISEGA